



MASCARILLA MULTIMASK

BASIC



Composición/confección:

- 5 capas de 100 % TNT (Tejido No Tejido polipropileno hidrófobo), de exterior a interior, Spunbonded blanco 40 g (2 capas) + Spunlace 44 g 20/80 (2 capas) + Spunbonded blanco 20 g (1 capa). Bies lateral (refuerzo) y gomas blancas para sujeción lateral.

- Cumple con la **especificación UNE 0065:2020** y con la **Norma EN 14683:2019 + AC:2019**, con certificado de **AITEX** (Textile Research Institute).

Características

	Requisitos de funcionamiento			Resultados
	Tipo I	TIPOS II	TIPO IIR	
Eficacia filtración	>95	>98	>98	99,20 ± 0,73
Respirabilidad	<40	<40	<60	52 ± 3
Presión de resistencia a las salpicaduras			>16	0 de 32 a 17 KPa
Observaciones				
<ul style="list-style-type: none"> - Reutilizable en 5 lavados. - Sumergir en agua tibia durante 30 minutos con una disolución de lejía 1:50 y enjuagar, o lavar a máquina en programa delicado a 30º. Secar al aire. 				